

SANDING SEALER LN-119

DESCRIPTION DU PRODUIT: Fondur cellulosique garnissant pour le bois.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

- Grand pouvoir garnissant.
- Rapidité de séchage.
- Très bon égrenage.
- Redoublable.

PARAMETRES PHYSIQUES A 20 °C

- Viscosité Coupe Ford N° 4:.....	100"
- Densité:	0,945 gr/cm ³
- Couleur dans l'emballage:	Blanchâtre.
- Aspect dans l'emballage:.....	Liquide visqueux.
- Couleur du film sec:	Incolore.
- Stabilité en emballage d'origine non entamé:.....	Supérieure à 6 mois. 3

TEMPS DE SECHAGE A 20° C (Pour 100 gr/m²):

- Hors poussières:	8'
- Sec au toucher:	16'
- Egrenable:	4 -5 heures.
- Recouvrable (par lui même ou par une finition):	A partir de 8 - 10 heures.

MATERIEL D'APPLICATION:	<u>Viscosité d'application</u>	<u>Diluant</u>	<u>% de Diluant</u>
- Pistolet pneumatique, airmix, airless:	35-40"	200 DS ou 125 DPE	10 à 15%
- Pistolet électrostatique:	Non	Non	Non
- Machine à rideau:	-	-	-
- Machine à rouleaux:	-	-	-
- Trempé:	110"	200 DS ou 125 DPE	-
- Pinceau:	60-80"	200 DS ou 125 DPE	5-10%

MISE EN OEUVRE:

- Support: Tous types de bois massifs et placages.
- Préparation du support: Bien dépoussiérer avant l'application.
- Consommation: 1 ou 2 couches de 130 à 150 gr/m².

OBSERVATIONS: Agiter avant l'emploi. Produit idéal pour série et petits travaux au pistolet ou au trempé. Dans chaque cas, diluer convenablement.